

Spot Sealer Direct-to-Metal

スポット シーラー DTM

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

用途


自動車補修の汎用型 1 液速乾エアゾール・ノンサンディングプライマーで、研ぎ出した小範囲な鋼板部分の補修に使用します。



そのまま使用できます



缶を十分に振ってから使用してください
缶の中にある攪拌玉で数分間シェイクしてください。




スプレー距離
約 12 - 18 cm



2 - 3 回シングルコート



使用後はノズル洗浄のため、缶を逆さにスプレーしてください



フラッシュオフタイム:
20°C / 8 - 10 分

最短塗り重ね時間:
20°C / 15 分



塗り重ね可能製品 :
シッケンズ プライマーサフェーサー及びトップコート類



適切な安全保護具を使用してください
アクゾノーベルコーティングではフレッシュエアーマスクの使用を推奨します。



Spot Sealer Direct-to-Metal

スポット シーラー DTM

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

膜厚推奨する方法にて塗装した場合：20 - 30 μm **塗り重ね時間**

20°C / 15 分以上 48 時間以内に下記の製品を塗布してください。

塗布後 20°C / 48 時間以上放置した場合にはサフェーサーやトップコート塗装前に必ずドライサンディング P500 又はウェットサンディング P1000 にてサンディングしてください。

塗り重ね可能製品

すべてのシッケンズプライマーサフェーサー類及びトップコート類

VOC 含有量

760g / L (理論上での希釈済み塗料)

製品の保管

製品の貯蔵安定期間は、20°Cで未開封の場合を基準としています。

※貯蔵安定期間については TDS S9.01.02 を参照してください。

